



YESO FINO-YF

YESO FINO ACABADOS MANUAL

Descripción del Producto

Yeso de terminación de aplicación manual, de granulometría fina y fraguado rápido.

Aplicaciones

Se utiliza para la ejecución de enlucidos o blanqueos de alta calidad sobre revestimientos interiores de yesos manuales.

Características Técnicas

Está catalogado como Yeso de terminación (C6) según la norma UNE-EN 13279-1. Marcado CE de producto.

Concepto	Cararct.
Índice de Pureza	≥ 50 %
Relación Agua/Yeso	0,8 - 1,0
Tiempo de uso	20-25 minutos ⁽¹⁾
pH	> 6
Granulometría (tamiz 0.2 μm)	< 15 %
Resistencia Compresión	≥ 2 N/mm ²

(1) Los tiempos de utilización pueden variar en función de distintos factores: relación agua/yeso, temperatura, pH del agua, tipo de soporte, tiempo y velocidad de batido.

Ventajas:

- Fácil y rápido amasado, gran trabajabilidad, no repela.
- Tiempos de espera mínimos.
- Elevada blancura, finura y calidad de acabado.

Presentación y Almacenaje:

El producto se distribuye en sacos de 15 kg. ± 5% de papel kraft de doble hoja en palets de 64 sacos.

Almacenar en un lugar seco y libre de humedades para permitir que el producto mantenga sus propiedades.

Fábrica:

Ctra. Soria km. 34
47350 Quintanilla de Onésimo
(Valladolid)
Tfno: +34 983 23 26 90 / 68 00 83
Fax: +34 983 55 64 27

Modo de Empleo

- Espolvorear el yeso sobre el agua hasta que no se humedezca, quedando una capa de yeso sobre la superficie. Esperar 2-4 minutos. Batido manual o con taladro hasta que la pasta se homogeneice.
- La capa de terminación se ha de aplicar antes de que la primera haya fraguado totalmente.

Recomendaciones de uso

- No aplicar con temperaturas ambiente inferiores a 5 °C ni superiores a 40 °C.
- No añadir aditivos en obra.
- No añadir agua al producto una vez comenzado el fraguado, ya que se pueden ver alteradas la resistencias del producto.
- Limpiar bien la herramienta antes de su uso.
- Comprobar que los paramentos están libres de restos de polvo, productos desencofrantes o eflorescencias.



www.yesosquintanilla.com

info@yesosquintanilla.com