



# ESCAYOLA E-30

## Descripción del Producto

Es un producto a base de sulfato de calcio de alta pureza y finura.

## Aplicaciones

Es un producto ideal para la fabricación de todo tipo de prefabricados, tanto figuras como placas para techos. Al mismo tiempo es perfecto para repaso y relleno de dichos elementos. Por su gran finura y blancura hace que los acabados queden totalmente perfectos.

## Características Técnicas

Escayola E-30 está catalogado como conglomerante a base de yeso según la norma UNE-EN 13279-1. Marcado CE de producto.

Concepto	Cararct.
Índice de Pureza	≥ 90 %
Relación Agua/Yeso	0,8 (l/kg)
Tiempo estado plástico	> 10 minutos <sup>(1)</sup>
Resistencia Flexotracción	≥3 Mpa
Peso del saco	20 kg.

(1) Los tiempos de utilización pueden variar en función de distintos factores: relación agua/yeso, temperatura, pH del agua, tipo de soporte, tiempo y velocidad de batido.

## Ventajas:

- Fácil y rápido amasado.
- Altas resistencias y características mecánicas.
- Gran finura y blancura.
- Gran adherencia.

## Presentación y Almacenaje:

El producto se distribuye en sacos de 20 kg. ± 5% de papel kraft de doble hoja en palets de 48 sacos.

Almacenar en un lugar seco y libre de humedades para permitir que el producto mantenga sus propiedades.

## Fábrica:

Ctra. Soria km. 34  
47350 Quintanilla de Onésimo  
(Valladolid)  
Tfno: +34 983 23 26 90 / 68 00 83  
Fax: +34 983 55 64 27



[www.yesosquintanilla.com](http://www.yesosquintanilla.com)  
[info@yesosquintanilla.com](mailto:info@yesosquintanilla.com)

## Modo de Empleo

- Espolvorear la escayola sobre el agua hasta que no se humedezca, quedando una capa de yeso sobre la superficie. Esperar 2-4 minutos. Batido manual o mecánico hasta que la pasta se homogeneice.

## Recomendaciones de uso

- No aplicar con temperaturas ambiente inferiores a 5 °C ni superiores a 40 °C.
- No añadir aditivos en obra.
- No añadir agua al producto una vez comenzado el fraguado, ya que se pueden ver alteradas la resistencias del producto.
- Limpiar bien la herramienta antes de uso.